


取付高さ	使用泡消火薬剤
1.5~11.5m	水成膜泡3% (-10℃~30℃) 泡第1~3号
	水成膜泡6% (-5℃~30℃) 泡第1~2号
	水成膜泡3% (-10℃~30℃) 泡第10~3号
	水成膜泡6% (-10℃~30℃) 泡第15~2号
1.5~8.0m	水成膜泡1% (-10℃~30℃) 泡第19~13号

部番	名称	摘要
1	本体	ADC6
2	コーン	ADC6
3	デフレクター	SUS304
4	ネット	SUS304
5	打ち込み鉋	C3604
6	平座金	SUS304
7	認定証紙	

記 事

認定番号	221T172	
標準放射量	35L/min	
標準使用圧力	0.25MPa	
強度試験圧力	0.90MPa	
使用範囲	圧力	0.25~0.60MPa
	放射量	35~53.5L/min
取付ピッチ	3m (有効半径2.1m)	
混合濃度範囲	水成膜泡3%	3~4%
	水成膜泡6%	6~8%
	水成膜泡1%	1~1.33%
性能	発泡倍率	5倍以上
	25%還元時間	1分以上

	製品記号	NFL35	
	質量	0.05 kg	日付

ニッタン株式会社

図名 フォームヘッド (水成膜用)

図番 **F-23069**